



高鐵儀器 精密卓越



ISO 9001 ISO 10012

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7200-MIA 全自動塑膠熔融指數測定儀 Melt Flow Indexer

GB/T 3682、ASTM D1238、ISO 1133、JIS K7210

熔融指數是指在一定的負載和溫度條件下，塑膠材料能夠通過標準孔徑的模具流動的速度。評估材料的熔融指數，對於塑膠生產和應用中的材料選擇和品質控制非常重要。

The melt flow indexer measures the extrusion rate of melted thermoplastics through a standard die under a prescribed temperature and load. The melt flow rate data can help in optimizing the manufacturing process, maintaining quality control, and selecting the appropriate materials for production in the plastic industry.

溫度範圍 Temp. range	常溫 ~ 450°C Room temp. ~ 450 °C
控制方式 Control system	PCB控制，彩色觸控螢幕 PCB controller with a color touchscreen
溫度精度 Temp. accuracy	±0.1°C
測試方法 Flow rate	A 法: 0.15~50g/10min B 法: 0.5~100g/10min 與密度測量任意切換
活塞移動行程測定距 Maximum travel distance of piston	25.4mm
取樣設定 Sampling setting	1.0~25.4mm任意設定 adjustable
預熱時間 Preheating time	0~60min任意設定 adjustable
資料存取 Data export	標配USB埠 (列印功能: 可選購) USB port (optional: printer)
荷重載入方式 Weight lifting device	預設後自動載入 Automatic
載入荷重 Dimension (approx.)	標配負載 Standard loading weight: 325g (即砝碼加壓棒 piston rod) 組合負載分為: 1000g、1200g、2160g、3800g、5000g、10000g、12500g、21600g
體積(約) Dimension (approx.)	65cm × 50cm × 110 cm (W×D×H)
重量(約) Weight (approx.)	130 kg
電源 Power	1φAC 220V ±5% 50-60Hz Fuses 6A 約1300W



瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年——
高鐵路科技股份有限公司
GOTECH TESTING MACHINES INC.
本廠: 台中市工業區24路28號
二廠: 台中市工業區24路31號
TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553
E-mail: gt111@gotech.biz

高鐵路檢測儀器(東莞)有限公司
GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.
地址: 中國廣東省東莞市南城街道宏三路2號
TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

高特威爾(中國)儀器設備有限公司
GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.
地址: 山東省青島市城陽區上馬街道紅島經濟區合心路與同順路
交匯處招商網穀合心園19號樓101
TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950
E-mail: gt-q122@gotech.biz 手機: 13780691728