



高鐵路儀器 精密卓越



GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7011-DM 橡膠曲撓試驗機 Demattia Flex-Cracking Tester

GB/T 13934

本機適用於測定硫化橡膠反覆曲折變形作用,硫化橡膠耐疲勞性能的試驗方法。
試樣反覆曲折變形條件下,觀察試樣的曲折程度,記錄其曲折次數,以此衡量其耐疲勞性能。

GT-7011-DM is designed to determine the resistance of vulcanized rubber to dynamic fatigue under repeated distortions.



控制方式 Controller	計數面板 LCD screen controller
測試組數 Test station	24組 sets/48組 sets(常溫 room temp.)
位移精度 Stroke accuracy	±0.5 mm
試驗速度 Speed	300±10 r/min
曲撓行程 Flexing stroke	57 mm (可通過偏心輪調整 adjustable)
夾具起始間距 Space between grips	76 mm
計數範圍 Counter	0~99,999,999次可設定 adjustable
試樣觀察 Observation lamp	箱內照明+前後伸縮觀察射燈 Interior, front and rear lamp
體積 Dimension (W×D×H)	77×92×150 cm
電源 Power	1φ,AC 220V (依國別或指定 or specify)

瞭解更多產品資訊,請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年
高鐵路科技股份有限公司
GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號
二廠: 台中市工業區24路31號
TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553
網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵路檢測儀器有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.
地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路
TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699
E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.
地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層
TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950
E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708970121