



# 高鐵儀器 精密卓越



## GOTECH "the best partner" to raise your competition

### GT-7061-ND1 脆化試驗機 Brittleness Temperature Tester

GB/T 1682-2014

本機適用於塑料或硫化橡膠在規定條件下，經受衝擊時不出現脆性破壞的最低溫度的試驗。  
試樣在規定的低溫條件下經受衝擊，不產生破壞的最低溫度。

|                |   |
|----------------|---|
| 溫度範圍           | 常溫 ~ -70°C  |
| 衝擊頭半徑          | 1.5 mm  |
| 衝擊頭重量          | 200g  |
| 沖擊行程           | 40mm  |
| 衝擊彈簧           | a.自由狀態：直徑19 mm、長度85~90 mm<br>b.壓縮狀態：長度40±1mm、負荷108~118N |
| 控溫精度           | ±0.5°C  |
| 冷卻方式           | 壓縮機製冷   |
| 試驗槽(約) (WxDxH) | 30cm x 20cm x 15cm                                      |
| 內箱材質           | SUS#304不銹鋼  |
| 重量(約)          | 328 kg  |
| 體積 ( WxDxH )   | 75cm x 90cm x 150cm                                     |
| 電源             | 3φ 380V 50HZ (依國別或指定)                                   |



瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz)



創於1977年  
高鐵科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz) E-mail: [gt112@gotech.biz](mailto:gt112@gotech.biz)

高鐵檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: [gt-d130@gotech.biz](mailto:gt-d130@gotech.biz) 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: [gt-q101@gotech.biz](mailto:gt-q101@gotech.biz) 手機: 13708970121