



高鐵儀器 精密卓越



GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7035-EUAB 耐黃變試驗箱 Discoloration Meter HG/T 3689-2014 A法、B法

適用於鞋用幫材、底材等製品對近似的太陽光、紫外線照射的耐黃程度的試驗
· 適用於白色和淺色的鞋用材料的測試。



光源	太陽燈泡	紫外線燈管
	功率: 300 W	功率: 15W (2支)
	燈泡紫外線強度: (25 ± 0.4) W/m2	波長: (280 ~ 400)mm
	使用壽命:1000小時後必須更換	使用壽命: 500小時後必須更換
網架	49cm×49cm	
試驗溫度	50°C ± 2°C	
試驗距離	250mm ± 2mm	
轉盤轉速	(3 ± 1) r/min	
溫度範圍	室溫+10°C ~ 80°C	
計時器	LED 0 ~ 9999H.59s 可調	
內箱(約)	50 cmx50 cmx60cm (WxDxH)	
外箱尺寸	75 cmx70 cmx140cm (WxDxH)	
電源	1φ AC 220V 50HZ (依國別或指定)	

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年
高鐵科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708970121