

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-6014-AS3 三工位MIT式耐折強度試驗機

JIS-P8115、TAPPI-T-511-OM-2008、ASTM D2176-2016、GB/T457-2008 5.1、ISO 5626:1993、SJ/T 11140-2012 6.12

本機測試紙、紙板及纖維板之耐折強度的方法。



符合標準	GB/T457-2008 5.1、JIS P8115-2001、TAPPI-T-511-OM-2008、ISO 5626:1993、ASTM D2176-2016	SJ/T 11140-2012 6.12
彎折角度	135°±2°	90°±2°
彎折速度	175次/分鐘 (彎折135°來回為一次)	6次/秒 (一個90°為一次)
彎折R角	縫距0.25mm標配 (另購: 0.5mm、0.75mm、1.0mm、1.25mm)	根據試件要求配置
砝碼	4.91N、9.82N、14.73N	2.5N
工位數	三工位	
驅動系統	伺服馬達	
控制面板	觸摸屏	
體積約 (W×D×H)	87cm×40cm×56cm	
電源	1φ AC 220V 50Hz (依國別或指定)	

瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz