



# 高鐵儀器 精密卓越



## GOTECH "the best partner" to raise your competition

### GT-7060-3 電線加熱變形試驗機 Parallel Plate Plastometer

JIS-C3005

試料於本機一定溫度中，加熱30分鐘後，夾在本機平行板間，加規定之荷重，於同溫下再經30分鐘，然後以加熱前後之厚度差，除以加熱前厚度，以百分比為單位，即為變形率。

It's used to test the deformation rate of specimen under a specified load and temperature.

溫度 Temp.	常溫~200°C(常用120°C) Room temp.~200°C(usually at 120°C temp.)
溫度控制方法 Temperature Control	PID+SCR
砝碼 Load	50,100,200,500,1000g×3組 sets
厚度計 Thickness Gauge	0.01~10mm×3組 sets
體積 Dimension(W×D×H)	122×58×175cm
重量 Weight	150kg
電源 Power	1φ,220V,21A(依國家或指定 or specify)



瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz)



創於1977年——

**高鐵路科技股份有限公司**

**GOTECH TESTING MACHINES INC.**

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061

FAX: (04)23591553

網址: [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz) E-mail: [gt112@gotech.biz](mailto:gt112@gotech.biz)

**高鐵路檢測儀器(東莞)有限公司**

**GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.**

地址: 中國廣東省東莞市南城街道宏三路2號

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: [gt-d130@gotech.biz](mailto:gt-d130@gotech.biz) 手機: 13926831580

**高特威爾檢測儀器(青島)有限公司**

**GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.**

地址: 中國山東省青島市城陽區招商網穀合心園19號樓101

TEL: 0532-85931956 85931957

FAX: 0532-85931950

E-mail: [gt-q101@gotech.biz](mailto:gt-q101@gotech.biz)

手機: 13708970121