



高鐵儀器 精密卓越



ISO 9001 ISO 10012

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7005-TH

織物透濕度試驗機

Textile Water Vapour Permeability Tester

GB/T 12704.1-2009、GB/T 12704.2-2009、ASTM E96-2016、
GB/T 1037-1988、JISL1099-2012 (A法)

適用於厚度在10mm以內的各類片狀織物，不適用於透濕率大於29000g/(m²·24h)的織物。把盛有乾燥劑並封以織物試樣的透濕杯放置於規定溫度和濕度的密封環境中，根據一定時間內透濕杯品質的變化，計算出試樣透濕率、透濕度和透濕係數。



溫度範圍	5°C ~ 100°C(有風速控制)
溫度波動度	±0.5°C
溫度均勻度	±2.0°C
濕度範圍	30%~95%RH
濕度控制穩定度	±2.5%RH
分佈均度	±3%RH
風速控制	0.3~2.5 m/s(可調)
內箱容積	Ø5530mm×288mm
外箱尺寸(約) (W×D×H)	75cm×80cm×110.5cm
電源	1φAC 220V 50Hz(依國別或指定)

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年——

高纖科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061

FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高纖檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國廣東省東莞市南城街道宏三路2號

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國山東省青島市城陽區招商網穀合心園19號樓101

TEL: 0532-85931956 85931957

FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz

手機: 13708970121